



SELLADOR Y ADHESIVO FLEXIBLE PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO



Presentación:
310 ml

Color:
17 colores
disponibles

Sellador y adhesivo híbrido con colores igualados a Boquilllex para aplicaciones en específico. Es un material de alto grado de curado rápido, de un componente, no se oscurece, es ideal para aplicaciones en interior y exterior.

USOS RECOMENDADOS

- Juntas de expansión para áreas de alto tráfico.
- Para juntas en piso cerámico y piedra natural.
- Ideal para juntas en cambio de plano (piso - pared).
- Para uso interior, exterior, residencial y comercial.

VENTAJAS

- Aplicación en áreas secas y/o húmedas.
- Flexibilidad y elongación superior.
- Máxima resistencia a hongos y lama.
- Es resistente a la luz UV.
- Pintable, muy bajo COV.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Retire la tapa y corte la punta de la boquilla según el ancho de cordón deseado y perfore el sello interior de la boquilla.
2. Aplique y trabaje el calafateo dentro de los 5 - 10 minutos de haberlo aplicado.
3. Retire la cinta de enmascarar.
4. Los excedentes puede limpiarlos con alcohol mineral o similar antes de que empiecen a secar.
5. Si lo requiere, puede colocar una tira de respaldo deformable antes del calafateo.

RENDIMIENTOS

Ancho de junta	Rendimiento en ml
6 x 6 mm	8
6 x 12 mm	4

Nota: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

LIMITACIONES

1. Pruebe en un área pequeña cuando trabaje en materiales porosos para verificar que no queda manchado.
2. El producto cura por humedad. Permita que se exponga al aire durante el tiempo de curado.
3. No se recomienda para inmersión constante. Aplicarlo entre 5°C y 38°C.
4. No usarlo en ventanería estructural.
5. Para juntas con profundidad mayor a 12 mm, usea una tira de respaldo de celda cerrada.

PRECAUCIONES

La limpieza del producto curado completamente debe ser con limpiadores neutros. No usar ácidos ni disolventes petrolíferos. No se deje al alcance de los niños. Consulte la hoja de seguridad del producto para el deshecho adecuado de los envases y residuos.

Sustratos

- Acero
- Aluminio
- Vidrio
- Ladrillo
- Block
- Madera
- Plástico
- Concreto
- Fibra de vidrio
- Vinyl

Revestimientos

- Piedra natural
- Cerámico

NORMAS Y LEED

Producto

BOQUIFLEX ASTM C920, TIPO S, GRADO NS, CLASE 50.
TT-S-230C: TIPO II, CLASE A

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpiar la superficie de polvo, mugre, lama, aceite, o cualquier material extraño (si hay una aplicación previa, retirar todo el relleno viejo antes de aplicar el nuevo y limpiar el área con solución leve de agua y cloro).
2. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar el producto.
3. Coloque cinta de enmascarar en ambos lados de la junta para una aplicación recta y limpia.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Apariencia del producto	Pasta suave
Tiempo de secado para iniciar limpieza	5 minutos
Tiempo de secado al tacto	15 - 30 minutos
Tiempo de secado al tráfico ligero	48 - 74 horas
Tiempo de secado al tráfico pesado	72 - 120 horas
Tiempo de curado	24 - 48 horas
Movimiento de la junta (ASTM C920)	+/-50%
Ancho de la junta recomendado	Máximo 12 mm
Vida en anaquel	6 - 12 meses dependiendo de las condiciones del almacenado
Dureza Shore A (ASTM C661)	35
Elongación a rotura (ASTM D414)	350%
Rango de temperatura de servicio	-40°C a 176°C

GARANTÍA

Todos los productos CEMIX se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante lo especificado en la póliza de garantía contenida en www.cemix.com. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (CEMIX no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

COLORES DISPONIBLES



Código:	Presentación:	Color:
42421	310 ml	Negro
42422	310 ml	Gris Perla
42423	310 ml	Grafito
42424	310 ml	Plata
42425	310 ml	Blanco
42426	310 ml	Almendra
42427	310 ml	Niebla
42428	310 ml	Marfil
42429	310 ml	Beige
42430	310 ml	Champagne
42431	310 ml	Adobe
42432	310 ml	Café Claro
42433	310 ml	Chocolate
42434	310 ml	Rojo Saltillo
42435	310 ml	Mandarina
42436	310 ml	Verde Esmer.
42437	310 ml	Pacífico